

## MATEQUIM

### RECUBRIMIENTO DECORATIVO MATE INTERIOR/EXTERIOR

#### DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Pintura decorativa para todo tipo de paramentos interiores y exteriores con un contenido elevado en sólidos, de acabado mate.

#### PROPIEDADES:

- Constituida a base de una dispersión de copolímeros acrílicos aditivada con pigmentos, cargas de granulometrías diversas y aditivos de primerísima calidad, en base acuosa.
- Excelente adherencia, incluso en paramentos difíciles.
- Muy buena resistencia a la saponificación, lo que la hace ser perfectamente lavable.
- Al ser una pintura en base acuosa, es de fácil aplicación.
- Posee un rápido secado.
- Pintura basada en copolímeros acrílicos modificados en disolución acuosa.
- No contiene disolventes que produzcan daños ecológicos, molestias, ni riesgos de inflamación.
- Es fácilmente repintable.
- Posee un balance óptimo entre flexibilidad y dureza.
- Cumple los requerimientos de la Legislación vigente en materia de emisiones de compuestos orgánicos volátiles, no superando los estrictos límites de emisiones para el año 2010 (Clase A. Subcat. A: Productos mate para interiores. Tipe BA. VOCmax 2007: 75 g/l. VOCmax 2010: 30 g/l. VOCmax: 0,98 g/l.).

#### APLICACIONES:

- Recomendamos el uso de nuestra pintura decorativa, para la protección y decoración de las paredes interiores de todo tipo de locales y viviendas.
- De gran utilidad en todo tipo de empresas constructoras, contratas de mantenimiento de edificios, empresas de albañilería, pintores profesionales, etc.

#### CARACTERISTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

- Color\*.....: Blanco. Disponible en amplia variedad de colores bajo demanda.
- Olor.....: Inodoro.
- Densidad a 20°C\*.....: 1.62 ± 0.050 g/ml.
- pH (solución de 10 g/l).....: 8-9.
- Viscosidad (Brookfield, R5, 12 rpm)\*...: 20000 ± 3000 mPa.s.
- Contenido en sólidos.....: 68%.
- Relación P/R.....: 7,5/1.
- P.V.C.....: 60%.
- Tiempo de secado.....: 30-40 minutos.
- Repintado.....: 3-4 horas.
- Rendimiento.....: 6-8 m<sup>2</sup>/Kg.
- Solubilidad.....: Total en agua.

\*Especificaciones de calidad.

**MODO DE USO:**

Antes de aplicar el producto remover bien el contenido del envase. Comprobar que el soporte esté limpio de grasa, suciedad, polvo, etc. Revisar que la superficie a pintar sea consistente y firme sin grietas ni tendencia a la disgregación. En caso necesario realizar una reparación de la superficie con morteros adecuados.

En superficies pintadas anteriormente comprobar el estado del recubrimiento, eliminando las partes agrietadas y mal adheridas. A continuación proceder como superficies nuevas.

Se aplica a brocha o rodillo. Sobre superficies nuevas aplicar una primera capa de imprimación diluyendo el producto con 20 % de agua. Procurar que esta imprimación penetre en todos los huecos y fisuras que existan en la superficie. Aplicar el producto sin pausas, sin extender en exceso.

Si existieran fisuras o grietas podrán repararse aplicando tejido de fibra de vidrio una vez seca al tacto la imprimación, extendiendo una capa de producto sin diluir para la fijación de la fibra. A continuación, una vez seca la capa anterior aplicar capas cruzadas para mejorar la terminación y conseguir una total impermeabilización.

Al aplicar el producto sobre temple es necesario raspar la superficie hasta dejar una capa fina, aplicando posteriormente el producto con 20 % de agua. Sobre superficies con cal es necesario eliminarla en su totalidad y aplicar fijador.

Rendimiento: El rendimiento total será de 6-8 m<sup>2</sup>/Kg.

Tiempo de secado: Imprimación: 30-40 minutos. Repintado: 3-4 horas.

Limpieza de utensilios: para la limpieza de utensilios emplear agua antes de que el producto seque.

La información y recomendaciones que proporcionamos, están basadas en nuestra Investigación y experiencia y consideramos que son correctas. Dado que la aplicación de los productos por parte de nuestros Clientes está fuera de nuestro control no podemos asumir responsabilidades derivadas de un mal uso de nuestros productos.